



## ACRILAT INTONACHINO 1.0 - 1.5

### RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE

Cod. 711367 - 711368

<b>Descrizione</b>	Rivestimento murale a spessore con aspetto di intonachino a base di polimeri acrilici.
<b>Caratteristiche</b>	Grazie allo spessore ottenibile con le diverse granulometrie, la finitura in grado di mascherare eventuali imperfezioni del supporto, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e traspirabilità.
<b>Impieghi</b>	Per esterno, su intonaco nuovo o facciate già trattate con pitture in buone condizioni e ben aderenti al supporto.
<b>Composizione</b>	A base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti fotoresistenti ed inerti a granulometria controllata.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	1,75 ± 0,03 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	85000 ± 10000 cP a 20°C con Brookfield RVT. (F7 V10).
<b>Granulometria</b>	≤ 1.0 mm e ≤ 1.5 mm <b>UNI EN 1062-1</b> .
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>	Sd = 0,78 m secondo norma <b>UNI EN ISO 7783-2</b> ; <b>UNI EN 1062-1</b> . dato riferito alla granulometria da 1 mm.
<b>Assorbimento d'acqua</b>	W = 0,06 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> secondo <b>UNI EN 1062-3</b> . dato riferito alla granulometria da 1 mm.
<b>Applicazione</b>	L'applicazione si effettua stendendo il prodotto con frattone in acciaio, e si rifinisce con movimento circolare con frattazzo in spugna o plastica a secondo dell'effetto finale desiderato.
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso.
<b>Resa</b>	2 kg/m <sup>2</sup> con granulometria ≤ 1.0 mm e 2.5 kg/m <sup>2</sup> con granulometria ≤ 1.5 mm, espressa per mano ed in base all'assorbimento del supporto.
<b>Essiccazione</b>	6 - 8 h a 20°C e 65% U.R. Essiccazione completa dopo una settimana circa.
<b>Cicli applicativi</b>	Su intonaci nuovi, vecchi o già pitturati in buono stato una mano di fissativo Fissamuro Ambientesano o di Uniformante Acrilico Fibrato. In caso di supporti fortemente irregolari, applicare due mani di prodotto (consigliabile con la granulometria ≤ 1.0 mm).
<b>Colore</b>	Bianco e riferimenti cartella Colori del Borgo.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed efflorescenze saline.</li> <li>2. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.</li> <li>3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner, e additivare il prodotto con Musisani Additivo Antialga.</li> <li>4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Rivestimento murale a spessore con aspetto di intonachino a base resine di acriliche in emulsione acquosa, pigmenti fotoresistenti ed inerti a granulometria controllata ≤ 1.0 mm e ≤ 1.5 mm. Peso specifico: 1,75 ± 0,03 Kg/L Resa: 2 kg/m <sup>2</sup> con granulometria ≤ 1.0 mm e 2.5 kg/m <sup>2</sup> con granulometria ≤ 1.5 mm, espressa per mano ed in base all'assorbimento del supporto.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

\*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA\*