



**ADEROL**  
**PITTURA BITUMINOSA**

Cod. 7 78504000

<b>Descrizione</b>	Pittura protettiva bituminosa. Nera lucida.
<b>Caratteristiche</b>	Forte potere impermeabilizzante. Alta copertura e potere riempitivo. Facile applicazione. Resistente all'esposizione atmosferica, non aggressiva.
<b>Impieghi</b>	Per la protezione temporanea di strutture in ferro ed acciaio adeguatamente preparate.
<b>Composizione</b>	A base di bitumi impermeabilizzanti e solventi organici.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	0,93 ± 0,05 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	Tixotropico.
<b>Volume solido</b>	60% ± 2%.
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo, spruzzo.
<b>Diluizione</b>	2 - 5% con diluente 127 per sintetici.
<b>Resa</b>	12 - 15 m <sup>2</sup> /L
<b>Essiccazione</b>	Fuori polvere: 1 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	12 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Cicli applicativi</b>	Applicare direttamente due mani di prodotto.
<b>Colore</b>	Nero.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.</li> <li>2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.</li> <li>3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Pittura protettiva bituminosa: a base di bitumi impermeabilizzanti e solventi organici. Peso specifico: 0,93 ± 0,05 Kg/L Resa: 12 - 15 m <sup>2</sup> /L	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

\*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"