



AFRADECOR
IMPREGNANTE PER LEGNO

Cod. 776100000 - 776120...

Descrizione	Impregnante per legno.
Caratteristiche	A forte penetrazione, protegge il legno dalla formazione di muffe e funghi. Protegge i supporti lignei dai raggi U. V. Non sfoglia.
Impieghi	All'esterno e all'interno per l'imprimatura di fondo, la protezione e la colorazione di qualsiasi tipo di legno. Anche per uso professionale.
Composizione	A base di resine sintetiche in soluzione con pigmenti trasparenti ed additivi fungicidi ed antimuffa.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	0,80 ± 0,03 Kg/L a 20°C
Viscosità	35 ± 2 s a 20°C con tazza ISO 2431
Volume solido	12% ± 1%.
Applicazione	A pennello, straccio, spruzzo, immersione.
Diluizione	Pronto all'uso.
Resa	10 - 11 m ² /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.
Essiccazione	Fuori polvere: 30 min - 1 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	12 - 24 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Applicare una o più mani di impregnante. Se necessario ricoprire con vernice Ingham Clark o Keller lack 61.
Colore	Incolore e riferimenti tinte cartella. Incolore base tintometrica.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mescolare con cura con una spatola prima e durante l'applicazione. Una non perfetta miscelazione può determinare diversità di tinta a lavoro finito. 2. La versione incolore non è idonea da sola alla protezione all'esterno. È però consigliata per uniformare gli assorbimenti e per schiarire le tinte. 3. Applicare su legno nuovo, pulito, sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%. 4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
Impregnante a forte penetrazione per legno: a base di resine sintetiche in soluzione, pigmenti e additivi fungicidi protettivi del legno. Per applicazione all'interno e all'esterno. Mano di fondo per cicli a vernice. Anche per uso professionale. Peso specifico: 0,80 ± 0,03 Kg/L Resa: 10 - 11 m ² /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"