



AFRATOP SPECIALE PISCINE PITTURA AL CLOROCAUCCIÙ

Cod. 7 74920320

Descrizione	Pittura a base di polimeri di clorocaucciù puro. Lucida.
Caratteristiche	Alta copertura ed elasticità. Forma una pellicola impermeabile all'acqua e resistente allo sporco.
Impieghi	Per il trattamento di strutture in cemento destinate al contatto continuo con acqua dolce e salina. Idonea per piscine, vasche e fontane.
Composizione	A base di clorocaucciù puro stabilizzato, pigmenti molto. Resistenti e finemente macinati.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,15 ± 0,02 Kg/L a 20°C
Viscosità	160 ± 20 s a 20°C con tazza DIN 4
Volume solido	30% ± 2%.
Applicazione	A pennello, la 1° mano. Pennello e/o rullo le mani seguenti.
Diluizione	40 - 50% con diluente 127 per sintetici la prima mano, 0 - 5% per le mani seguenti.
Resa	8 - 10 m ² /L
Essiccazione	Fuori polvere: 1 - 2 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	24 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Preparazione della superficie: consigliabile trattamento a frattazzo fine su intonaci nuovi, asciutti e stagionati, esenti da idrofughi e idrorepellenti. Lavare con acido cloridrico diluito, sciacquare con acqua abbondante e lasciare asciugare bene. Applicare una prima mano di prodotto a pennello molto diluito, poi una seconda e terza mano a pennello o rullo.
Colore	Azzurro piscina.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non applicare con pioggia, con nebbia o condensa sulle superfici. Non applicare il prodotto in pieno sole. 2. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da parti non coerenti, spazzolati, sgrassati e puliti. 3. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto. 4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
<p>Pittura a base di polimeri di clorocaucciù puro. A base di clorocaucciù puro stabilizzato, pigmenti molto resistenti e finemente macinati. Lucida. Per applicazioni su strutture in cemento destinate al contatto continuo con acqua dolce e salina. Idonea per piscine, vasche, fontane.</p> <p>Peso specifico: 1,15 ± 0,02 Kg/L Resa: 8 - 10 m²/L</p>	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"