



CHROMIPAC
PITTURA DI FONDO RIEMPITIVA

Cod. 7 73110030

Descrizione	Pittura riempitiva di fondo. Opaca.
Caratteristiche	Ottima copertura e potere riempitivo. Tixotropica. Di facile applicabilità e carteggiabilità, con buona dilatazione.
Impieghi	Solo per interno. Su legno come sottosmalto riempitivo o finitura. Su ferro, previa antiruggine, come mano a finire opaca, (ad esempio caloriferi e tubazioni). Sovrapplicabile con smalti alchidici.
Composizione	A base di resine alchidiche, pigmenti e cariche selezionate.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,65 ± 0,03 Kg/L a 20°C
Viscosità	6000 ± 1000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F5V10).
Volume solido	62% ± 2%.
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione	3% - 5% con diluente 127 per sintetici.
Resa	7 - 8 m ² /L
Essiccazione	Fuori polvere: 1 h a 20°C e 65% U.R. Carteggiabile entro 24 h.
Sovrapplicazione	24 h a 20°C e 65% U.R.
Colore	Bianco.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. I supporti devono essere opportunamente preparati, spazzolati, sgrassati e puliti. 2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto. 3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
Pittura riempitiva di fondo opaca: a base di resine alchidiche, pigmenti e cariche selezionate. Per applicazione all'interno: su legno come fondo e su ferro preparato come mano a finire opaca. Peso specifico: 1,65 ± 0,03 Kg/L Resa: 7 - 8 m ² /L	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA