



CURA DEL MURO AD ACQUA - FASE B
PITTURA DI FINITURA ANTIMACCHIA SUPERCOPRENTE

Cod 7 11105000

Descrizione	Pittura di finitura all'acqua lavabile, inodore, ideale, come mano finale nel ciclo Cura del Muro per superfici murali con presenza di macchie.
Caratteristiche	Il prodotto grazie ad una particolare formulazione possiede la facoltà di bloccare la migrazione superficiale dei componenti delle sostanze inquinanti solo se viene applicato sul prodotto Cura del Muro fase A.
Impieghi	Per interno per il trattamento di superfici macchiate da fuligine, nicotina, rossetto, vino, olio, pastelli. Adatta su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, cartongesso, carta da parati, opportunamente trattati con idonei fissativi, direttamente su vecchie pitture compatte e in buone condizioni.
Composizione	A base di resine modificate in emulsione.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,54 ± 0,02 Kg/L a 20°C
Viscosità	15000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
Volume solido	41% ± 2%.
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione	35% con acqua potabile.
Resa	12 - 14 m ² /L per mano.
Essiccazione	2 - 3 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Applicare una mano di Cura del Muro fase A e ricoprire con Cura del Muro fase B.
Colore	Bianco e riferimenti cartella I Colori dell'Abitare.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per ottenere i migliori risultati asportare eventuali presenze in massa di inquinanti. Nel caso di macchie di pennarelli ad acqua è obbligatorio pulire la superficie con detergente domestico liquido e successivo risciacquo. 2. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. 3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
Pittura di finitura per ciclo antimacchia a base di resine modificate in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse. Peso specifico: 1,54 ± 0,02 Kg/L Resa: 12 - 14 m ² /L per mano.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"