



## LA CALCE DEL BORGO PITTURA LISCIA

Cod. 7 11316030

<b>Descrizione</b>	Pittura liscia alla calce modificata.
<b>Caratteristiche</b>	Buona copertura associata ad un'eccellente traspirabilità. La sua natura minerale ostacola la formazione di muffe e alghe.
<b>Impieghi</b>	Su tutti i supporti murari adeguatamente preparati.
<b>Composizione</b>	A base di grassello di calce lungamente stagionato, resine sintetiche in emulsione, pigmenti e cariche selezionate, additivi.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	1,43 ± 0,05 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	40000 ± 10000 cP con Brookfield RTV (F5 V5).
<b>Volume solido</b>	30% ± 2%.
<b>Applicazione</b>	A pennello.
<b>Diluizione</b>	30 - 40% con acqua potabile.
<b>Resa</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /L per una mano.
<b>Essiccazione</b>	1 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	6 - 8 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Cicli applicativi</b>	Su supporti in buone condizioni applicare una mano di Fissamuro Ambientesano. Nel caso di supporti rappezzati o con presenza di zone a diverso assorbimento, applicare una mano di Promotore di Adesione uniformante. Su scagliola, cartongesso, gesso e supporti molto lisci, applicare una mano di Isola e Copre.
<b>Colore</b>	Bianco e riferimenti cartella i Colori dell'Abitare.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed efflorescenze saline.</li> <li>2. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.</li> <li>3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner.</li> <li>4. Il pH del prodotto è basico: evitare il contatto con occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua.</li> <li>5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>6. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Pittura liscia alla calce modificata: A base di grassello di calce lungamente stagionato, resine sintetiche in emulsione, pigmenti e cariche selezionate, additivi. Peso specifico: 1,43 ± 0,05 Kg/L Resa: 8 - 10 m <sup>2</sup> /L per mano.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"