



**DUROLACK SETA**  
**FINITURA CERATA PER LEGNO**

Cod. 7 76500000 - 7 76520...

<b>Descrizione</b>	Finitura alchidica per legno ad effetto cerato.
<b>Caratteristiche</b>	Non sfogliante. U.V resistente. Esalta la venatura del legno. Protegge il legno dagli agenti atmosferici grazie all'impiego di cere selezionate. Lievemente tixotropico.
<b>Impieghi</b>	Per interno ed esterno su ogni tipo di legno.
<b>Composizione</b>	A base di resine alchidiche oleouretaniche in soluzione e specifici additivi che preservano il film dall'attacco di muffe, funghi ed alghe.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	1,93 ± 0,03 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	70 ± 20 s a 20°C con tazza DIN 4
<b>Volume solido</b>	36% ± 2%.
<b>Applicazione</b>	A pennello, spruzzo.
<b>Diluizione</b>	Massimo 10% in prima mano, 5% le successive con Diluente 127 per sintetici.
<b>Resa</b>	12 - 13 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.
<b>Essiccazione</b>	Fuori polvere: 3 h a 20°C a 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	24 h a 20°C a 65% U.R.
<b>Cicli applicativi</b>	Su legno nuovo applicare una mano di impregnante Lignotex o Afradecor. Ricoprire con una o due mani di finitura Durolack Seta. In caso di ripristini carteggiare asportando le parti non coese e applicare 2 - 3 mani di prodotto.
<b>Colore</b>	Incolore e riferimenti tinte di cartella. Incolore e basi tintometriche.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mescolare con cura con una spatola prima e durante l'applicazione. Una non perfetta miscelazione può determinare differenze di tinta a lavoro finito.</li> <li>2. Applicare su legno nuovo, pulito, sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%.</li> <li>3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Finitura alchidica per legno ad effetto cerato: a base di resine alchidiche oleouretaniche in soluzione e specifici additivi che preservano il film dall'attacco di muffe, funghi ed alghe. Per applicazioni su legno all'interno ed esterno. Peso specifico: 1,93 ± 0,03 Kg/L Resa: 12 - 13 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

\*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA\*