



LE FANTASIE VELATURA SILOSSANICA
FINITURA SILOSSANICA TRASPARENTE DECORATIVA

Cod. 7 11350000

Descrizione	Pittura silossanica trasparente decorativa.
Caratteristiche	Silat Velatura consente di ottenere effetti cromatici e decorativi diversi in relazione alla metodologia applicativa (modalità applicativa, numero delle mani, intensità e diversità dei colori). Di facile applicazione.
Impieghi	Per esterni ed interni. Come trattamento di finitura decorativa per cicli acrilici, silossanici, silicati e su idropitture.
Composizione	A base resine silossaniche e opacizzanti selezionati.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,27 ± 0,02 Kg/L a 20°C
Viscosità	30000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F5 V10).
Volume solido	35% ± 2%.
Applicazione	A pennello, spugna, tampone, guanto.
Diluizione	1 : 1 con acqua.
Resa	10 - 15 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
Essiccazione	3 - 4 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Applicare una mano di Silat, Silat Farina, Farina Fine, Lax bianco o nella tinta desiderata e procedere con l'applicazione di Le Fantasie Velatura Silossanica nell'effetto scelto.
Colore	Incolore, riferimenti cartella "Le Fantasie Velatura Silossanica"
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. La resa varia secondo il metodo applicativo, il tipo di attrezzi usati, il tipo di supporto. 2. Il prodotto ha un tempo di essiccazione molto lungo per facilitare la lavorazione, tuttavia se applicato all'esterno su campate molto ampie è consigliabile stenderlo e lavorarlo in almeno due persone. 3. La metodologia applicativa e la tipologia del supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti. 4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 5. Per lo stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
Pittura silossanica trasparente decorativa: a base di resine silossaniche e opacizzanti selezionati. Per esterni ed interni. Peso specifico: 1,27 ± 0,02 Kg/L a 20°C Resa: 10 - 15 m ² /L per mano.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"