



Cod. 711323

FLEXAT INTONACHINO

FINITURA ELASTOMERICA A SPESSORE

Descrizione	Prodotto elastomerico di finitura ad aspetto di intonachino fine.
Caratteristiche	Ideale per contenere e mascherare cavillature e microfessure dinamiche presenti sul supporto. La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette inoltre di mascherare ed uniformare supporti disomogenei e irregolari. La particolare natura chimica del legante permette un doppio tipo di reticolazione: una indotta dai raggi UV in superficie, che garantisce idrorepellenza e bassa ritenzione di sporco, l'altra in profondità di tipo chimico che garantisce elasticità anche a basse temperature, ciò rende il prodotto idoneo per la protezione e l'impermeabilizzazione di edifici nuovi o in ristrutturazione.
Impieghi	Per esterno per edifici nuovi o in ristrutturazione, su intonaco civile, rustico, cemento armato, fibrocemento. Non applicare su supporti freschi, intonaci a calce e intonaci deumidificanti.
Composizione	A base di copolimerici acrilici in emulsione acquosa.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.82 ± 0.05 kg/L a 20°C.
Viscosità	Pasta .
Granulometria	≤ 1.0 mm. UNI EN 1062-1
Permeabilità al vapor acqueo	Sd = 2.6 m UNI EN ISO 7783-2; UNI EN 1062-1
Assorbimento d'acqua	W = 0,02 kg/m ² h ^{0,5} UNI EN 1062-3
Applicazione	Per la stesura fratazzo, per la finitura rasa in plastica.
Diluizione:	Pronto all'uso.
Resa	2-3 Kg/m ² per mano a seconda dell'assorbimento del supporto e del sistema applicativo
Essiccazione	5-6 h a 20°C e 65% di U.R.
Sovrapplicazione	24 h a 20°C e 65% U.R. il raggiungimento di tutte le proprietà del prodotto si ha dopo ca. due settimane
Colore	Bianco e tinte di cartella Colori del borgo
Cicli applicativi	Preparare il supporto applicando una mano di fondo. Applicare una mano di prodotto per microfessure inferiori a 0.2 mm. In caso di microfessurazioni superiori a 0.2 mm applicare una o due mani di Flexat intermedio ed eventualmente annegare del tessuto non tessuto in poliestere da 60g/m ² .
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed efflorescenze saline.2. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner, e additivare il prodotto con Murisani Additivo Antialga4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.5. Per lo stoccaggio : conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:	Prodotto elastomerico di finitura ad aspetto di intonachino fine a spessore a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa. Elevato potere riempitivo e resistenza alle fessurazioni. Per esterno. Peso specifico: 1.82 ± 0.05 kg/L Resa : 2-3 kg/m ² per mano.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"