



INGHAM CLARK FLATTING LUCIDA

VERNICE PER LEGNO

Cod. 7 82121029

Descrizione	Vernice monocomponente sintetica. Brillante.
Caratteristiche	Forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato ne risulta un film pieno ed elastico. Ottima resistente agli agenti atmosferici.
Impieghi	All'esterno ed interno su supporti lignei adeguatamente preparati.
Composizione	A base di resine oleoalchidiche modificate e specifici filtri UV.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	0,94 ± 0,03 Kg/L a 20°C
Viscosità	140 ± 20 s a 20°C con tazza DIN 4.
Volume solido	48% ± 2%
Brillantezza	85 ± 5 unità a 60°
Applicazione	A pennello.
Diluizione	Massimo 10% in prima mano e 5% per la mano a finire con diluente 127 per sintetici.
Resa	13 - 14 m ² /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.
Essiccazione	Fuori polvere: 2 - 3 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	24 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Su supporto adeguatamente preparato (carteggiato, pulito, sgrassato e asciutto) applicare una mano di impregnate Lignotex e due mani di finitura. Se necessario tra una mano e l'altra carteggiare il supporto.
Colore	Incolore e base tintometrica.
Avvertenze	1. Applicare su legno nuovo con umidità inferiore al 17%, carteggiato, pulito, sgrassato. 2. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C 3. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
Vernice monocomponente sintetica, brillante. A base di resine oleoalchidica modificata e specifici filtri UV. Per applicazioni all'esterno e all'interno. Peso specifico: 0,94 ± 0,03 Kg/L a 20°C Resa: 13 - 14 m ² /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"