



RINNOVALEGNO UNDERCOAT

FONDO RIEMPITIVO AD ACQUA

Cod. 7 82126...

Descrizione	Pittura di fondo riempitiva ad acqua.
Caratteristiche	Ottimo potere riempitivo e buona dilatazione, facilmente carteggiabile. Il film possiede buona elasticità, consentendo ottimi risultati sui supporti lignei.
Impieghi	Per interno ed esterno; specifico per la protezione e manutenzione di supporti lignei. L'ottimo potere riempitivo consente di uniformare le imperfezioni del supporto già con una sola applicazione. Sovraverniciabile preferibilmente con finiture ad acqua.
Composizione	A base resine stiroil-acriliche in emulsione acquosa.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,37 ± 0,04 Kg/L a 20°C
Viscosità	6000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT. (F5 V10).
Volume solido	46% ± 4%
Brillantezza	90 ± 5 unità a 60°
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione	10% con acqua.
Resa	8 - 10 m ² /L dipendente dall'assorbimento del supporto.
Essiccazione	Fuori polvere: 30 min a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	Minimo: 4 h a 20°C e 65% U.R se riverniciato con prodotti ad acqua. 24 h a 20°C e 65% U.R. se riverniciato con prodotti a solvente.
Colore	Bianco infisso RAL 9010. Verde infisso RAL 6005. Marrone infisso RAL 8017.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. I supporti devono essere opportunamente preparati, spazzolati, sgrassati e puliti. 2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto. 3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
Pittura di fondo riempitiva ad acqua, elastica, sovraverniciabile con smalti all'acqua e/o sintetici a solvente. Peso specifico: 1,37 ± 0,04 Kg/L a 20°C Resa: 8 - 10 m ² /L.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA