



SILIKAT INTONACHINO 1.0 - 1.5
RIVESTIMENTO MINERALE A SPESSORE

Cod. 711365 - 711366

Descrizione	Rivestimento murale a spessore con aspetto di intonachino a base silicato di potassio.
Caratteristiche	L elevato potere riempitivo permette di mascherare eventuali imperfezioni del supporto, inoltre la natura minerale garantisce ottima adesione al supporto ed elevata permeabilità al vapore.
Impieghi	Per esterno, su intonaco nuovo o facciate già trattate con pitture in buone condizioni e ben aderenti al supporto, previo applicazione dello specifico fondo.
Composizione	A base di silicato di potassio, additivi organici ed inerti a granulometria controllata.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,75 ± 0,03 Kg/L a 20°C
Viscosità	40000 ± 10000 cP a 20°C con Brookfield RVT. (F7 V10).
Granulometria	≤ 1.0 mm e ≤ 1.5 mm UNI EN 1062-1 .
Permeabilità al vapore acqueo	Sd = 0,05 m secondo norma UNI EN ISO 7783-2 ; UNI EN 1062-1 . <i>dato riferito alla granulometria da 1 mm.</i>
Assorbimento d'acqua	W = 0,4 kg/m ² h ^{0,5} secondo UNI EN 1062-3 . <i>dato riferito alla granulometria da 1 mm.</i>
Applicazione	L applicazione si effettua stendendo il prodotto con frattone in acciaio, e si rifinisce con movimento circolare con frattazzo in spugna o plastica a secondo dell'effetto finale desiderato.
Diluizione	Pronto all'uso.
Resa	2 kg/m ² con granulometria ≤ 1.0 mm e 2.5 kg/m ² con granulometria ≤ 1.5 mm, espressa per mano ed in base all'assorbimento del supporto.
Essiccazione	6 - 8 h a 20°C e 65% U.R. Essiccazione completa dopo una settimana circa.
Cicli applicativi	Su intonaci nuovi, vecchi o già pitturati in buono stato una mano fissativo AD 999W o di Promotore di Adesione Uniformante. In caso di supporti fortemente irregolari, applicare due mani di prodotto (consigliabile con la granulometria ≤ 1.0 mm).
Colore	Bianco e riferimenti cartella Colori del Borgo.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed efflorescenze saline. 2. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane. 3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner, e additivare il prodotto con Musisani Additivo Antialga 4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
Rivestimento murale con aspetto di intonachino fine a base di silicato di potassio ed inerti a granulometria controllata ≤ 1.0 mm e ≤ 1.5 mm. Peso specifico: 1,75 ± 0,03 Kg/L Resa: 2 kg/m ² con granulometria ≤ 1.0 mm e 2.5 kg/m ² con granulometria ≤ 1.5 mm, espressa per mano ed in base all'assorbimento del supporto.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"