



## X MURO

### SMALTO ALL'ACQUA PER MURI SATINATO

Cod. 7 12570030

<b>Descrizione</b>	Smalto murale all'acqua satinato antipolvere e smacchiabile.
<b>Caratteristiche</b>	Ottima copertura ed adesione anche su supporti difficili. Ottima lavabilità e durata.
<b>Impieghi</b>	Per interno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo.
<b>Composizione</b>	A base di resine sintetiche in emulsione.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	1,37 ± 0,04 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	2250 ± 250 cP a 20°C con Brookfield RVT (F4V50).
<b>Volume solido</b>	41% ± 2%.
<b>Resistenza al lavaggio</b>	Ottima. <b>UNI 10795.</b> > 5000 cicli Gardner. <b>UNI 10560.</b>
<b>Permeabilità al vapore</b>	Media. <b>UNI EN ISO 7783-2.</b>
<b>Resistenza agli alcali</b>	Resistente agli alcali. <b>UNI 10795.</b>
<b>Presa di sporco</b>	Molto bassa. <b>UNI 10792.</b>
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo.
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso, se necessario diluire sino al 3% con acqua potabile.
<b>Resa</b>	11 - 13 m <sup>2</sup> /L per mano.
<b>Essiccazione</b>	Fuori polvere: 2 - 3 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	6 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Cicli applicativi</b>	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.
<b>Colore</b>	Bianco.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.</li> <li>2. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.</li> <li>3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Smalto murale all'acqua satinato a base di resine sintetiche in emulsione. Peso specifico: 1,37 ± 0,04 Kg/L a 20°C Resa: 11 - 13 m <sup>2</sup> /L per mano.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

\*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA\*